



TRADIČNÍ ŠINDELE



Špičkové bitumenové šindele prvotřídní kvality na skelné vložce

VAŠE VÝHODY

- Značně překračující světové standardy
- Silnější nosná skelná vložka
- Vyšší obsah bitumenu
- Dostupné v mnoha tvarech a barvách



	Armourglass®	Victorian®	Diamant®
Délka (EN 544)	1000 mm (+/- 3)	1000 mm (+/- 3)	1000 mm (+/- 3)
Šířka (EN 544)	336 mm (+/- 3)	336 mm (+/- 3)	284 mm (+/- 3)
Hmotnost (sklon > 25°)	+/- 10,9 kg/m ²	+/- 11,5 kg/m ²	+/- 10,5 kg/m ²
Pokrytí/balení	3 m ²	2,75 m ²	3 m ²
Šindele/balení	21	21	27
Balení/paleta	48	48	42
Přilnavost granulátu (EN 12039)	max. 1,2 g	max. 1,2 g	max. 1,2 g
Tržné zatížení – podélné* (EN 12311-1)	1000 N/50 mm	1000 N/50 mm	1000 N/50 mm
Tržné zatížení – příčné* (EN 12311-1)	700 N/50 mm	700 N/50 mm	700 N/50 mm
Podélná tažnost* (EN 12311-1)	3,00-%	3,00-%	3,50-%
Příčná tažnost* (EN 12311-1)	3,00-%	3,00-%	3,50-%
Tržné zatížení na hřebíku* (EN 12310-1)	160 N	160 N	160 N
Požární odolnost	DIN 4102/7	DIN 4102/7	DIN 4102/7
	PN-B-02872/1996	PN-B-02872/1996	PN-B-02872/1996
	MSZ 14800-11	MSZ 14800-11	MSZ 14800-11
	Önorm B 3800/3		Önorm B 3800/3
	BS 476/3		
	M3		
	ZP-2/1991	ZP-2/1991	ZP-2/1991
	EN ISO 11925-2		

* Průměrné naměřené hodnoty.